

# ZN - OX

## ZINC CONCENTRATE

	Zn	Pb	Cd	Fe	Mn	Al	Cl	Cu	Sb	Ni	As	S
1 *	60%	6%		17%			0,10%	0,60%	0,04%	0,90%		
2	65-70%	1-4%	0,1-0,4%	0,05-1,5%	0,002-0,004%	0,01-0,05%	0,1-0,3%					

## ZINC OXYDE

	Zn-Ox	Pb	Cd	Fe	Mn	Al	Cl	Cu	Sb	Ni	As	S
1	95%	100 ppm	30 ppm	20 ppm	2 ppm		0,10%	0,60%	0,04%	0,90%		0,10%
2	99,50%	15 ppm	10 ppm	15 ppm	2 ppm			2 ppm				0,5%

\* Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2,50%  
 SiO<sub>2</sub> 4,70%  
 CaO 0,09%  
 MgO 0,02%